

EasyColor™

Direct to Vinyl (DTV™)

SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	Certificazioni
PU	100 micron	non adesivo	REACH n° 1907/2006/EU OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 22.HIT.05027 HOHENSTEIN HTTI VEGANOK AZIENDA N. 1004

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO			
	Lama	Pressione	Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
cotone, poliestere, misto cotone/poliestere, elastan	45°	50 gf	20 cm/sec	15" secondi	155°C (311°F)	Media (2,5/3,5 bar)	a caldo

- Stampare, tagliare e spellicolare il materiale in eccesso
- Rimuovere la stampa dal supporto a mano o con l'ausilio del TTD Advanced
- Senza TTD: preriscaldare la piastra per 5" a 155°C, posizionare la decorazione sul tessuto e coprire con carta forno
- Con TTD: applicare seguendo i parametri consigliati
- Rimuovere il TTD / carta forno a caldo

Per CRAFT:

- Attendere 5 minuti per la completa asciugatura della stampa
- Impostazioni Silhouette: lama 3, forza 3, velocità 8 - Impostazioni Cricut: Everyday iron on
- Ferro da stiro: impostazione "SILK", coprire con carta forno e stirare 90" per ogni sezione

*** Visto l'elevato numero di stampanti inkjet e inchiostri, in caso di applicazione su indumenti in 100% cotone bianchi o chiari, si raccomanda di eseguire un ciclo di lavaggio a 40°C di almeno 60 minuti (non a rovescio) prima di indossare l'indumento.**

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Le immagini singole non necessitano di application tape
- Stampabile con la maggior parte delle macchine ink-jet
- Possibilità di ottenere una finitura opaca o lucida, utilizzando carta forno o teflon
- Molto facile da spellicolare

NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

Lavaggio	Stiro	Asciugatrice	Lavaggio a secco	Durata stoccaggio	Temperatura stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione di stoccaggio
lavaggio fino a 40°C, (a capo rovescio)	SI (a capo rovescio)	SI (ciclo sintetici)	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

**Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su www.siser.com
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.**



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9105027958

