

Descrizione prodotto

Film in PVC morbido, con livello elevato di protezione dai raggi UV. Disponibile con finitura lucida, semi-lucida e opaca.

Supporto

Carta siliconata, bianca, 90 g/m²

Adesivo

Poliacrilato, permanente

Applicazioni

Per la protezione si stampe digitali di grande formato, sia in interno che in esterno a breve durata.

Dati tecnici

Spessore* (senza carta protettiva ed adesivo)	0,070 mm
Termostabilità	Applicato su alluminio, da -40° C a +80° C, nessuna alterazione
Resistenza ai solventi e sostanze chimiche	A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'applicazione su alluminio, resistente all'acqua, a detersivi, alcolici e solventi a base alifatica
Potere adesivo* (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	10 N/25 mm
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 19 MPa In altezza: min. 19 MPa
Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 130% In altezza: min. 150%
Tempo di magazzinaggio**	2 anni
Temperatura di applicazione	> +10° C
Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte esposizione verticale alle intemperie (condizioni climatiche medie dell'Europa centrale)	2 anni

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C

Avvertenza:

Considerando le varietà delle stampe da proteggere e dei molteplici metodi di stampa è indispensabile che l'operatore si accerti di persona circa l'idoneità dei film di protezione ORAGUARD® per la stampa specifica. Inoltre, sono da osservare le istruzioni di lavorazione consigliate dalla ORAFOL.

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAGUARD® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, pur tuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAGUARD® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAGUARD® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.